FICHA TÉCNICA: 2001

2K 3:1 MATT CLEAR COAT
Barniz acrílico HS 2K 3:1 mate

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Barniz acrílico HS Mate 2K para el sector del Car refinish y de la Industria.
Puede ser utilizado como barniz en el caso de aplicaciones que requieren acabados mate (brillant 10-20%).
Asímismo, cuando se requieren acabados satinados (brillant>20%), puede ser mezclado con los diferentes barnices 2K KMK.
De la misma manera, si se requieren acabados extra mates (brillant <10%), puede mezclarse con pasta matizante.
Especialmente recomendado pare pintados parciales, garantiza acabados de elevada calidad y duraderos.

Conforme a los límites de categoría impuesta por la Directiva 2004/42/CE, clasificado como acabado especial. 2004/42/IIb (e)(840) 496

NOTAS TECNICAS

Composición:	Resinas acrílicas hidroxiladas
Peso específico:	1 ± 0,03 kg/l
Color:	Blanco translúcido
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE

	Aplicación sobre base bicapa (base disolvente o base agua)

ADVERTENCIAS

* Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad
* Respetar la correcta dilución
* No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5ºC
* Conservar en lugar fresco y seco

Kimakem srl
Via Don G. Fortuna 82
36050 Monteviale – Vicenza (Italy)
info@kimakem.com
www.kmk-refinish.com

FICHA TÉCNICA: 2001

2K 3:1 MATT CLEAR COAT
Barniz acrílico HS 2K 3:1 mate

APLICACIÓN

	3:1 con su catalizator especifico 48300 Potlife > 90’ a 20ºC
	15% Diluyente Acrilico 5005 o 5105 18” – 20” DIN 4mm a 20ºC
	1,2–1,3 mm 2,0–2,5 bar 1 + 1 = 50-60 micras
	1,5–1,7 mm 2,0–3,0 bar 1 + 1 = 50-60 micras
	5’ de evaporación según la temperature
	7 h a 20ºC 30‘ a 60ºC

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN

Con disolvente de limpieza

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Kimakem srl
Via Don G. Fortuna 82
36050 Monteviale – Vicenza (Italy)
info@kimakem.com
www.kmk-refinish.com