

## **METAL PUTTY**

### **Mastic aluminium gros**

#### **DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION**

Mastic à deux composants à haut contenu d'aluminium métallique lamellaire qui lui donnent fort pouvoir adhésif, dureté, résistance à la chaleur, à l'eau, aux carburants et lubrifiants. Il possède de très bonnes propriétés anti-corrosion. Il est principalement utilisé sur des moulages, étant matériel de remblai filetable et perforable, pour la réparation et la protection des tôles, pour le masticage des parties zinguées et masticages des parties visibles. Poncé ou limé, il prend l'aspect du métal.

VOC prêt à l'emploi: 26 g/l - en accord avec la directive 2004/42/EC IIB (b) (250).

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Composition:	Résines polyestères insaturées et aluminium métallique lamellaire
Poids spécifique:	1.5 ± 0,1 kg/l
Couleur:	Aluminium
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité
Conservation:	12 mois, dans des conditions de stockage appropriées

#### **PREPARATION DU SUPPORT**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques</li><li>• Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.</li><li>• Nettoyer bien la surface à traiter et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.</li><li>• Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.</li></ul>
---	--

#### **ATTENTION**

- Mélanger bien le mastic avec 2-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture
- Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C
- Conserver dans un endroit frais et sec

**METAL PUTTY**
**Mastic aluminium gros**
**MODE D'EMPLOI**

	2-3% durcisseur en p�at Pot-life = 5' � 20�C
	Application � la spatule
	10' � 20�C
	3' � 80 cm. TMAX 80�C
	P80-150

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Au diluant nitro ou de nettoyage

**RECOUVRABILIT **

Mastic polyester  
 12750 - 1001 - 1101

Les informations techniques et les indications sont fond es sur nos exp eriences. Nous assurons la parfaite qualit  du produit. N anmoins nous d clinons toute responsabilit  sur le r sultat d finitif  tant donn  que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contr le.