

LIGHT PUTTY

Mastic multifonctions léger

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION

Mastic polyester flexible avec un faible poids spécifique. Très facile à appliquer, ponçage exceptionnel, élasticité et résistance aux chocs. Faible perméabilité à l'humidité, excellente résistance aux agents atmosphériques et fort pouvoir adhésif.

VOC prêt à l'emploi: 25 g/l - en accord avec la directive 2004/42/EC IIB (b) (250).

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines polyestères insaturées et charges spéciales
Poids spécifique:	1,20 ± 0,1 kg/l
Couleur:	Beige
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité
Conservation:	12 mois, dans des conditions de stockage appropriées

PREPARATION DU SUPPORT

	<ul style="list-style-type: none">• Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques.• Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.• Nettoyer bien la surface à traiter avec dégraissant 6005 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarassée de toute impureté.• Appliquer sur fonds ou sur couches de laque après ponçage et nettoyage.
---	--

ATTENTION

- Mélanger bien le mastic avec 2-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

LIGHT PUTTY
Mastic multifonctions léger

MODE D'EMPLOI

 	2-3% durcisseur en p�at Pot-life = 5' � 20�C
	Application � la spatule
	25' � 20�C
	5' � 80 cm. TMAX 80�C
	P100-P240

NETTOYAGE DES OUTILS

Au diluant nitro ou de nettoyage

RECOUVRABILIT 

Primer 1K Mastic spray Apr�t acrylique 2K

Les informations techniques et les indications sont fond s sur nos exp riences. Nous assurons la parfaite qualit  du produit. N anmoins nous d clinons toute responsabilit  sur le r sultat d finitif  tant donn  que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contr le.