

LIGHT PUTTY

Stucco universale poliestere leggero

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO


Stucco poliestere flessibile a basso peso specifico. Molto semplice da spatolare, eccezionale carteggiabilità, elasticità e resistenza agli urti. Minima permeabilità all'umidità, ottima resistenza agli agenti atmosferici e forte potere adesivo. Non aggiunge peso ai manufatti, dove la leggerezza è importante.

VOC 25 g/l - inferiore ai 250 g/l, limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42

NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliestere insature e cariche speciali
Peso specifico:	1,20 ± 0,1 kg/l
Colori disponibili:	Beige
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni adeguate di conservazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	<ul style="list-style-type: none">• Lamiera zincata, alluminio e sue leghe, ferro, lamiera d'acciaio, plastiche• Vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate • Pulire bene la superficie da trattare ed assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere• Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare
---	--






AVVERTENZE

<ul style="list-style-type: none">• Miscelare accuratamente lo stucco con 2-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perché potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.• Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C• Conservare in luogo fresco ed asciutto
--

LIGHT PUTTY

Stucco universale poliestere leggero

APPLICAZIONE

	2-3% induritore in pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Applicazione a spatola
	25' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P100-P240

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente nitro o da lavaggio

PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Primer 1K
 Stucco spray
 Fondo acrilico 2K

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti