

FICHE TECHNIQUE: 1301

ALUMINUM PUTTY Mastic aluminium fin

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION

Mastic à deux composants à haut contenu de poudre d'aluminium qui lui donne fort pouvoir adhésif, dureté, résistance à l'eau, aux carburants et lubrifiants. Il possède de très bonnes propriétés anti-corrosion. Il est principalement utilisé sur des moulages, pour la réparation et la protection des tôles et le masticage des parties visibles.

VOC prêt à l'emploi: 24 g/l - en accord avec la directive 2004/42/EC IIB (b) (250).

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines polyestères insaturées et poudres d'aluminium
Poids spécifique:	1,70 ± 0,1 kg/l
Couleur:	Aluminium
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité
Conservation:	12 mois, dans des conditions de stockage appropriées

PREPARATION DU SUPPORT

	• Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques. • Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées. • Nettoyer bien la surface à traiter et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté. • Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.
---	---

ATTENTION

- Mélanger bien le mastic avec 2-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

FICHE TECHNIQUE: 1301

ALUMINUM PUTTY Mastic aluminium fin

MODE D'EMPLOI

	2-3% durcisseur en p��t Pot-life = 5' �� 20��C
	Application �� la spatule
	20' �� 20��C
	5' �� 80 cm. TMAX 80��C
	P80-P240

NETTOYAGE DES OUTILS

Au diluant nitro ou de nettoyage

RECOUVRABILIT  

Primer 1K
 Mastic spray
 Appr  t acrylique 2K

Les informations techniques et les indications sont fond  es sur nos exp  riences. Nous assurons la parfaite qualit   du produit. N  anmoins nous d  clinons toute responsabilit   sur le r  sultat d  finitif   tant donn   que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contr  le.