

## TECHNISCHES DATENBLATT: S-33400

### **DARK GREY PRIMER FILLER SPRAY** **1K dunkelgraue schnelle Grundierung**

---

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH**

Universell einsetzbarer Einkomponenten-Grundierfüller für Reparaturen an Autokarosserien.  
Besondere Eigenschaften sind die schnelle Trocknung und die ausgezeichnete Haftung auf den verschiedenen Materialien, die für Karosserien verwendet werden.  
Ideal für die schnelle Reparatur kleinerer Flächen.  
Es kann mit allen Karosserienlacken überlackiert werden.

VOC 692 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

#### **TECHNISCHE DATEN**

Zusammensetzung:	Nitroakrylharze
Spezifisches Gewicht:	0,9 kg/l bei 20°C
Farbe:	Dunkelgrau
Sicherheitsdaten:	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt
Haltbarkeit:	12 Monate unter angemessenen Lagerbedingungen








#### **HINWEISE**

- Nach dem Gebrauch Sprühdose umdrehen und einige Sekunden sprühen bis nur noch Treibgas austritt.
- Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden.
- Zwischen +5°C und +30°C lagern.

## TECHNISCHES DATENBLATT: S-33400

### DARK GREY PRIMER FILLER SPRAY 1K dunkelgraue schnelle Grundierung

#### VERARBEITUNG

	<p>Vor gebrauch mind. 2-3 Min. gut schütteln nachdem die Stahlkugeln hörbar sind. Alle nicht zu lackieren Zonen gut abdecken.</p>
	<p>15-20 cm</p>
	<p>2-3 Spritzgänge Trockenschichtdicke: 20-25 µ</p>
	<p>5 Min.</p>
	<p>10°C: 10 Min. 20°C: 5 Min. 30°C: 3 Min.</p>
	<p>10°C: 25 Min. 20°C: 15 Min. 30°C: 10 Min.</p>
	<p>10°C: 25-60 Min. 20°C: 15-30 Min. 30°C: 10-20 Min.</p>

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts.  
Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.