

## TECHNISCHES DATENBLATT: S-80400

### SILVER WHEELS TOPCOAT SPRAY Aluminiumfelgen

---

#### PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH

Premium Acryl Decklack mit hohem Deckvermögen und schneller Trocknung.  
Die professionelle Feinzerstäuber Düse garantiert einen guten Verlauf und hervorragende Ergebnisse.  
Einfache Anwendung und Lackierung. Ausgezeichnete Abdeckung.  
Schutz der Farbe vor Alterung.

VOC 708 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

#### TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Thermoplastische Acryl Bindemittel
Spezifisches Gewicht:	0,7 kg/l bei 20°C
Erhältliche Farben:	Metallisch
Sicherheitsdaten:	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt
Haltbarkeit:	12 Monate unter angemessenen Lagerbedingungen



#### HINWEISE

- Nach dem Gebrauch Sprühdose umdrehen en einige Sekunden sprühen bis nur noch Treibgas austritt.
- Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden.
- Zwischen +5°C und +30°C lagern.

## TECHNISCHES DATENBLATT: S-80400

### SILVER WHEELS TOPCOAT SPRAY Aluminiumfelgen

#### VERARBEITUNG

	<p>Vor Gebrauch mind. 2 Min. gut schütteln nachdem die Stahlkugeln hörbar sind. Applikations Test durchführen. Farbton vergleichen.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 Schichten Trockenschichtdicke: 10 µ/Schicht</p>
	<p>2-3 Min.</p>
	<p>20°C: ca. 10 Min.</p>
	<p>20°C: 60 Min.</p>
	<p>Um den Glanzgrad zu erhöhen und die Benzinfestigkeit zu verbessern, kann der Acryllack nach ca. 15 Min/20°C Abluft mit einem 1K Klarlack überlackiert werden.</p>

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts.  
Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.