

2K TOPCOAT JET BLACK

Peinture acrylique 2K brillante, couleur: noir

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION


Peinture noire monocouche acrylique-polyuréthane 2K.
Haut brillant et dureté.
Bonne résistance aux intempéries.
Grande facilité d'application et de séchage rapide.
Idéal pour des finitions sur véhicules commerciaux, finitions de machines agricoles et de construction ou projets où l'aspect final est une exigence importante.

Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/EC IIA (i)(500).

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines acryliques-polyuréthanes et pigments
Poids spécifique:	1,0 kg/l (20°C)
Couleur:	Noir
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité






PREPARATION DU SUPPORT

	Nettoyer la surface avec le dégraissant 6005, avant et après le ponçage. Ponçage: Peintures anciennes, avec P360/400 Primaires, optionelle avec P320
---	--

ATTENTION

- * Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
- * Conserver entre +5°C et +30°C.

2K TOPCOAT JET BLACK
Peinture acrylique 2K brillante, couleur: noir
MODE D'EMPLOI

	2:1 avec durcisseur: 4025-4125-4225-4325 + 20% diluent: 5005-5105
	20" - 23" DIN 4mm à 20°C Pot-life: 8h
	1,3 - 1,5 mm 2-3 bar 2 = 40-50 microns
	10'-15' d'évaporation selon la température
	5h à 20°C 30' à 60°C

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.