

SKUDO TINTABLE

Revêtement polyuréthane acrylique 2K - teintable

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION

SKUDO TINTABLE est un revêtement acrylique polyuréthane 2K offrant un haut niveau de protection. Sa haute résistance mécanique et chimique en fait le produit idéal pour couvrir les parties visibles des remorques, des pick-up ou autres surfaces visibles pouvant être exposées aux conditions les plus exigeantes, physiques et environnementales.

- Aspect texturé facilement personnalisable
- Haute résistance mécanique (abrasion, rayures,..)
- Hautes résistances chimiques
- Excellente adhérence sur différentes surfaces
- Protection anticorrosive
- Résistance aux intempéries et protection UV
- Haute dureté et flexibilité
- Résistant jusqu'à 850C (1850F) sur le film appliqué


VOC 385 g/l - 405-450 g/l (dilution 5-10%)

Dans les limites de la catégorie imposée par la directive 2004/42/EC - IIB (e) (840)

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines de polyuréthane acrylique et composants texturisés
Poids spécifique:	1,10 kg/l (20°C)
Couleur:	Translucide
Données de sécurité:	Consulter la fiche de sécurité
Durée de vie:	12 mois dans un emballage original non ouvert.









PREPARATION DU SUPPORT

	<p>Acier, Aluminium, Acier galvanisé, Acier électrozingué, Polyester UP-GFK, Primaires époxy, Peinture OEM, Plastiques, Cataphorèse.</p> <p>Poncez et nettoyez bien la surface à traiter avec le dégraissant 6005 et assurez-vous qu'elle est sèche et propre en silicones, cires, graisses, etc.</p>
---	---

SKUDO TINTABLE

Revêtement polyuréthane acrylique 2K - teintable

MODE D'EMPLOI

	<p>Bien agiter. Pour l'application avec le pistolet 9300, ajoutez directement la quantité de durcisseur indiquée à la boîte. Fermez la boîte à nouveau. Agiter vigoureusement pendant 2 minutes et le produit sera prêt à être appliqué.</p>
	<p>3:1 avec Skudo durcisseur 49200 (Volume: 100:33 / Poids: 660:200) 5-10 % Teint (Volume: 5-10 / Poids: 30:70) Pot-life: 1h à 20°C</p>
 <p>HVLP</p>	<p>3:1 avec Skudo durcisseur 49200 + 5-10% diluant (Volume: 100:33 + 5-10% diluant / Poids: 660:200 + 39-78 diluant) 5-10 % Teint (Volume: 5-10 / Poids: 30:100) Pot-life = 1h à 20°C</p>
	<p>2- 4 bar / 20-30 cm / 1-2 couches: 180-230 microns (1 couche) 1,3 - 2 mm / 1- 2 bar / 15-20 cm / 1-2 couches: 180-230 microns (1 couche) Pression, distance et diamètre de la buse peuvent être modifiés pour personnaliser le type de texturé fini désiré</p>
	<p>45'-60' évaporation selon la température</p>
	<p>5-10' à 20°C</p>
	<p>45-60' à 20°C</p>
	<p>1-24h à 20°C 30' à 60°C</p>

FICHE TECHNIQUE: 81600

SKUDO TINTABLE

Revêtement polyuréthane acrylique 2K - teintable

PRÉCAUTIONS

- Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
- Conserver entre +50C et +300C
- Avant de revêtir le véhicule, il est recommandé de revêtir un panneau d'essai pour assurer l'apparence finale de la finition.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.
