

## **EXTRASOFT PUTTY**

### **Mastic universel léger de texture crémeuse**

#### **DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION**


Mastic universel au faible poids spécifique, pour emploi sur tous les supports, souple dans l'application et compact. Ponçage très facile, faible perméabilité à l'humidité, fort pouvoir adhésif et excellente finition. Il est écologique: les poussières de ponçage sont en grosses particules et pourtant moins contaminantes.

VOC prêt à l'emploi: 25 g/l - en accord avec la directive 2004/42/EC IIB (b) (250).

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Composition:	Résines polyestères insaturées et charges spéciales
Poids spécifique:	1,20 ± 0,1 kg/l
Couleur:	Blanc
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité
Conservation:	12 mois, dans des conditions de stockage appropriées






#### **PREPARATION DU SUPPORT**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques.</li><li>• Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.</li><li>• Nettoyer bien la surface à traiter et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.</li><li>• Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.</li></ul>
---	---

#### **ATTENTION**

- Mélanger bien le mastic avec 2-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

**EXTRASOFT PUTTY**
**Mastic universel léger de texture crémeuse**
**MODE D'EMPLOI**

	2-3% durcisseur en p $\hat{a}$ t Pot-life = 5' $\grave{a}$ 20 $^{\circ}$ C
	Application $\grave{a}$ la spatule
	25' $\grave{a}$ 20 $^{\circ}$ C
	5' $\grave{a}$ 80 cm. TMAX 80 $^{\circ}$ C
	P100-P240

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Au diluant nitro ou de nettoyage

**RECOUVRABILIT $\grave{E}$** 

Primer 1K  
 Mastic spray  
 Appr $\hat{e}$ t acrylique 2K

Les informations techniques et les indications sont fond $\acute{e}$ s sur nos exp $\acute{e}$ riences. Nous assurons la parfaite qualit $\acute{e}$  du produit. N $\acute{e}$ anmoins nous d $\acute{e}$ clinons toute responsabilit $\acute{e}$  sur le r $\acute{e}$ sultat d $\acute{e}$ finitif  $\acute{e}$ tant donn $\acute{e}$  que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contr $\hat{o}$ le.