

TECHNISCHES DATENBLATT: S-30400

1K ADHESION PROMOTER SPRAY 1K Haftvermittler

PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH

1K Haftvermittler mit antikorrosiver Wirkung.
Er zeichnet sich durch seine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Kunststoff, verzinkten Metallen, Aluminium, Stahl u.a. aus.
Sehr schnelle Trocknung.
Es wird empfohlen, es als Haftvermittler zu verwenden. Nacharbeiten mit einer 1K oder 2K Grundierung für ein besseres Ergebnis.

VOC 701 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Mischung aus Harzen
Spezifisches Gewicht:	0,8 kg/l bei 20°C
Erhältliche Farben:	Grau
Sicherheitsdaten:	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt
Haltbarkeit::	12 Monate unter angemessenen Lagerbedingungen



HINWEISE

- Nach dem Gebrauch Sprühdose umdrehen en einige Sekunden sprühen bis nur noch Treibgas austritt.
- Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden.
- Zwischen +10°C und +25°C lagern.

TECHNISCHES DATENBLATT: S-30400

1K ADHESION PROMOTER SPRAY 1K Haftvermittler

VERARBEITUNG

	<p>Vor gebrauch mind. 1 Min. gut schütteln nachdem die Stahlkugeln hörbar sind. Alle nicht zu lackieren Zonen gut abdecken. Applikations Test durchführen. Farbton vergleichen.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>1-2 Schichten Trockenschichtdicke: 7-15 µ/Schicht Tragen Sie dünne Schichten auf</p>
	<p>20 Min.</p>
	<p>20°C: aprox 12 Min.</p>
	<p>Nacharbeiten mit einer 1K oder 2K Grundierung. 20°C: 15 Min. - 2h</p>

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts. Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.