

## **SOFT PUTTY**

### **Mastic flexible universel**

---

#### **DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION**

Mastic universel flexible, idéal pour le jointoiment de substrats en acier, en acier galvanisé, en aluminium et en fibre de verre. Indiqué pour les remplissages importants mais aussi pour les rasages minces. Excellente adhérence.

VOC prêt à l'emploi: 50 g/l - en accord avec la directive 2004/42/EC IIB (b) (250).

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Composition:	Résines polyestères insaturées et charges spéciales
Poids spécifique:	1,9 ± 0,1 kg/l
Couleur:	Jaune
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité
Conservation:	12 mois, dans des conditions de stockage appropriées

#### **PREPARATION DU SUPPORT**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques.</li><li>• Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.</li><li>• Nettoyer bien la surface à traiter avec dégraissant 6005 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.</li><li>• Appliquer sur fonds ou sur couches de laque après ponçage et nettoyage.</li></ul>
---	---

#### **ATTENTION**

- Mélanger bien le mastic avec 2-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- Conserver dans un endroit frais et sec entre 5°C y +30°C.

**SOFT PUTTY**  
**Mastic flexible universel**


---

**MODE D'EMPLOI**

	2-3% durcisseur en p�at Pot-life = 5' � 20�C
	Application � la spatule
	20' � 20�C
	5' � 80 cm. TMAX 80�C.
	P80-P240

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Au diluant nitro ou de nettoyage avant le durcissement du produit.

**RECOUVRABILIT **

Primer 1K  
 Mastic spray  
 Apr t acrylique 2K

Les informations techniques et les indications sont fond es sur nos exp riences. Nous assurons la parfaite qualit  du produit. N anmoins nous d clinons toute responsabilit  sur le r sultat d finitif  tant donn  que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contr le.