

PUTTY FOR PLASTIC
Stucco per plastica grigio scuro

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

Stucco flessibile consigliato per la stuccatura di materie plastiche. La sua particolare composizione permette di ottenere ottima aderenza e facilità di carteggiatura. Il suo basso peso specifico consente di mantenere inalterato il peso del particolare riparato. Per l'applicazione su materiali TPO riciclati, potendo questi contenere sostanze da noi non testate, si consiglia di valutarne l'adesione prima di proseguire il ciclo di riparazione.

VOC inferiore ai 250 g/l , limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42 - 41g/l

NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliesteri insature e cariche minerali
Peso specifico:	1.7 ± 0,1 kg/l
Colori disponibili:	Grigio scuro
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni adeguate di conservazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	<ul style="list-style-type: none">• TPO, Ferro, lamiera d'acciaio, plastiche (poliesteri rinforzato con fibre di vetro)• Vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate • Pulire bene la superficie da trattare ed assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere• Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare
---	--

AVVERTENZE

<ul style="list-style-type: none">• Miscelare accuratamente lo stucco con 2-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perche' potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura• Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C• Conservare in luogo fresco e ventilato evitando l'esposizione diretta al sole.
--

PUTTY FOR PLASTIC
Stucco per plastica grigio scuro

APPLICAZIONE

	2-3% induritore in pasta Pot-life = 5' a 20°C
	Applicazione a spatola
	25' a 20°C
	5' a 80 cm. TMAX 80°C
	P180-P240

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente nitro o da lavaggio prima dell'indurimento del prodotto..

PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Plastic Paint
 Ancorante per plastica

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti